

PRODUKTDATABLAD

SikaBond®-52 Parquet

Elastisk trægulvslim til dispenser- eller pistolpåføring

PRODUKTBESKRIVELSE

SikaBond®-52 Parquet er en 1-delt polyurethan trægulvslim til fuldlimning alle typer trægulve og velegnet til de fleste almindelige typer gulvunderlag. Den elastiske lim er let at påføre ved af brug SikaBond® dispenser eller påføringspistoler og holder profilen fra tandspatlen.

ANVENDELSE

Til fuldfldelimning af følgende trægulvtyper:

- 3-lags konstrueret træ
- Mosaikparket
- Stavparquet (≤ 55 × 220 mm, tykkelse ≥ 10 mm)
- Massive planker
- Sika AcouBond®-System

Undergulvstyper:

- Betonafretning
- Cementafretning
- Magnesit afretningslag
- Calciumsulfat afretningslag
- Parket
- Krydsfiner
- Spånplade (V100)
- Oriented Strand Board (OSB)
- Gamle eksisterende keramiske fliser

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	i-Cure teknologi polyuretan
Emballage	600 ml / 790 g pose, 20 poser pr. kasse
Holdbarhed	SikaBond®-52 Parquet har en holdbarhed på 12 måneder fra produktionsdatoen, hvis den opbevares korrekt i uskadet, original, forsejlet emballage, og hvis opbevaringsbetingelserne er opfyldt.
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget forsejlet emballage tørt ved temperaturer mellem +5 °C og +25 °C. Henvis altid til emballagen.

EGENSKABER

- Limen kan slibes
- Gulvet kan slibes allerede efter 12 timer
- Kan limes direkte på gamle keramiske fliser
- Velegnet til brug ved gulvvarme
- Meget lave emissioner
- Reducerer spændingen mellem trægulvet og underlaget
- Elastisk og fodskridt-lyddæmpende egenskaber

MILJØINFORMATION

- LEED v4 EQc 2: Low-Emitting Materials
- VOC emission GEV-Emicode EC1PLUS
- EPD
- GISCODE RU 0.5
- DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer, version 2020-2.0.0 og 2023: Produktet overholder krav til indikator 8, kvalitetstrin 4 iht. kriteriematrix for ENV1.2/Miljøfarlige stoffer.

Farve	Parket brun	
Densitet	Ca. 1.30 kg/l	(ISO 1183-1)

TEKNISK INFORMATION

Shore A hårdhed	Ca. 35 (efter 28 dage)	(ISO 868)
Trækstyrke	Ca. 1.4 N/mm ²	(ISO 37)
Brudforlængelse	Ca. 600%	(ISO 37)
Forskydningsstyrke	Ca. 1.1 N/mm ² , 1 mm limtykkelse	(ISO 17178)
Temperaturbestandighed	+5 °C min. / +40 °C maks.	

SYSTEM INFORMATION

Kompatibilitet	Betonafretning, cementafretning, magnesitafretning, calciumsulfat afretningsslag, parket, krydsfiner, spånplade (V100), orienteret strengplade (OSB), gamle eksisterende keramiske fliser.
----------------	--

ANVENDELSE

Forbrug	<p>Strengpåføring med pistol Ca. 250–500 g/m² (44 ml pr. løbende meter) afhængig af afstanden mellem strengene (solide træ planker, 3-lags industrielt træ, spånplader). Ved limning af lange eller brede brædder eller påføring på ujævne underlag skal der påføres en tilstrækkelig mængde lim til at give fuld overfladelimning. For overflader forbehandlet med Sika® Primer MB og/eller Sika® Primer MR Fast kan forbruget af SikaBond®-52 Parquet reduceres.</p> <p>Fuldfladelimning med SikaBond® Dispensere: Læs venligst Method Statements for SikaBond® Dispenser serien. Sika® AcouBond®-System Ca. 400–500 ml/m² med SikaLayer®-03 og ca. 500–600 ml/m² med SikaLayer®-05. Brug en trekantet dyse med en åbning på 8 x 10 mm.</p> <p>Forbruget afhænger af underlagets ruhed og sugsevne. Disse tal er teoretiske og tillader ikke yderligere materiale på grund af overfladeporøsitet, overfladeprofil, variationer i niveau eller spild osv.</p>
Standfasthed	Spredes meget let og bibeholder stabile spartelspor. Flyder godt fra SikaBond®-dispensere eller påføringspistoler, mens de opretholder stabile limstrengene.
Arbejdstemperatur	+15 °C min. / +35 °C maks.
Relativ luftfugtighed	40% til 70%
Temperatur på underlaget	+15 °C min. / +35 °C max. (+20 °C min. / +35 °C max med gulvvarme). Temperaturen skal bibeholdes under hele påføringen og indtil materialet er fuldt hærdet.
Fugtindhold i underlaget	<p>Tilladeligt fugtindhold i undergulvet uden gulvvarme:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ≤ 85 % RH for beton og cementafretningsslag <p>Tilladeligt fugtindhold ved brug med gulvvarme:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ≤ 65 % RH for beton og cementafretningsslag <p>Bemærk: Disse værdier er kun vejledende. Det faktiske tilladte fugtighedsindhold i underlaget afhænger af afretningsslagets specifikke sammensætning. Med hensyn til fugtighedsindhold, underlagernes og overfladernes kvalitet, skal du altid følge trægulvproducentens retningslinjer.</p> <p>Bestemmelse af relativ fugt RF (restbyggefugt) sker ved deskruktiv test el-</p>

ler borehulsmåling.

For at kontrollere fugtindholdet anvendes "Rubber Mat Test" iht. ASTM. Et polyethylenstykke (plastfolie) på min. 1x1 m tapes på betonoverfladen. Lad polyethylenstykket ligge i min. 24 timer før testen gennemføres. Denne test gør det muligt at dedektere kondenseret dampgennemtrængning.

Hærdetid	Ca. 3.5 mm/24 timer (23 °C/50% rf) * Sika Corporate Quality Procedure	(CQP* 019-1)
Skindannelsestid / liggetid	Ca. 60 minutter (23 °C / 50% rf)	(CQP 019-1)

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sikkerhedsdatablad
- Pre-treatment Chart Sealing and Bonding
- Sika Method Statement: Sika® AcouBond®-System and cordon (beaded application)
- Method Statement "Full Surface Bonding"
- Method Statement "SikaBond® Dispenser"

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- SikaBond®-52 Parquet er bedst egnet til brug af professionelle trægulvsmontører.
- På cementbaserede underlag må fugtindhold ikke overstige 85% RF (restbyggefugt). Overstiges 85% RF (restbyggefugt) anvend primer eller kontakt Sika Teknisk Service for yderligere vejledning.
- Målinger af overfladens fugtindhold alene er ikke et tilstrækkeligt grundlag for, at trægulvmontøren kan beslutte, hvorvidt den er klar til at blive dækket. Andre prøver skal overvejes som nævnt for eksisterende cementbaserede undergulve og nye afretningslag. Prøverne skal tilpasses typen af gulvbelægning, sammensætning, eksisterende undergulv, nyt afretningslag og stedets omgivelsesforhold.
- Underlagets overflade skal opfylde trægulvproducentens styrkekrav. Test af overfladens trækstyrke alene er ikke tilstrækkelig til at vurdere overfladetilstanden. Yderligere kriterier såsom ruhed, absorptions og renhed skal også vurderes. For limning af trægulve kræves en minimal trækstyrke på $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ (i henhold til EN 13892-8). Ny mastisk asfalt (fuldt afsandet) skal opfylde kravene i IC 10 eller IC 15 (DIN 18 354 og DIN 18 560). Gammel mastisk asfalt skal under alle omstændigheder testes flere steder på gulvet og skal vurderes af et speciallaboratorium.
- Hvis der er nogen tvivl om, at gulvoverfladen ikke kan overholde kravene til fugtighed eller styrke i overfladen, må monteringen ikke foretages. Alternative gulvprodukter, der kan forbedre overfladebetingelserne, skal tages i betragtning, såsom overfladehærdere eller tyndlagsbelægning. Kontakt Sika Teknisk Service for yderligere information.
- Der henvises til trægulvproducentens monteringsinstruktioner og -anbefalinger.
- For den optimale bearbejdelse er den anbefalede limtemperatur minimum +15°C.


- Vær opmærksom på stedets relative luftfugtighedsforhold.
- En indledende limtest skal udføres inden anvendelse på glaserede fliser.
- Ved kemisk forbehandlede trægulve (f.eks. gulve, der er produceret eller behandlet med ammoniak, træbejdse, træimprægnering) og trætyper med et relativt højt olieindhold, skal der indhentes skriftligt accept fra Sika Teknisk Service inden brug af SikaBond®-52 Parquet.
- Anvendes ikke på polyethylen (PE), polypropylen (PP), polytetrafluoroethylen (PTFE / Teflon) og andre lignende plastificerede syntetiske materialer.
- Inkompatible gulvprimere kan påvirke vedhæftningen af SikaBond®-52 Parquet negativt. Indledende tests skal udføres, før de anvendes.
- Når der lægges trægulve uden fer- og not-samlinger, f.eks. mosaikparketgulve, skal det undgås, at limen presses ud i samlingerne mellem træstykkerne.
- Undgå kontakt mellem trægulvoverfladebelægning og lim. Hvis direkte kontakt med limen ikke kan undgås, skal kompatibiliteten kontrolleres og bekræftes inden brug af eventuelle belægninger. Kontakt Sika Teknisk Service for yderligere information.
- Udsæt ikke uhærdet SikaBond®-52 Parquet for alkoholholdige produkter, da dette kan forstyrre hærdningsprocessen.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

Forordning (EF) Nr 1907/2006 (REACH) - Obligatorisk uddannelse

Fra den 24. august 2023 kræves der passende uddannelse før industriel eller erhvervsmæssig brug af dette produkt. Besøg www.sika.com/pu-training for mere information og link til relevant uddannelse.



INSTRUKTION

For anvendelsen af SikaBond®-52 Parquet gælder alle almindeligt accepterede regler for montering af trægulve. For yderligere information henvises til Metodebeskrivelsen "Full Surface Bonding".

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Generelt

Overfladerne skal være ubeskadigede, rene, tørre og fri for alle forurenende stoffer, såsom snavs, olie, fedt, cementslam, gamle limrester og løse malingslag, som kan påvirke limens klæbeevne.

Alt støv, løst og porøst materiale skal fjernes helt fra alle overflader inden påføring af SikaBond®-151. Støv-sugning anbefales.

Beton- / cementbaserede afretningslag

Overfladen skal være jævn, glat og uden uregelmæssigheder. Fyld eventuelle huller eller hulrum med passende Sika®-kompatible reparations- eller nivelleringsprodukter til gulve.

Mastisk asfalt

Grundes med Sika® Primer MB og afsandes med kvartssand. Der henvises til de enkelte produktdatablade.

Glaseret keramik og gamle eksisterende keramiske fliser

Affedt og rengør med Sika® Aktivator-205. Alternativt skal fliserne slibes for at fjerne glasuren.

Træ

Trætyper såsom spånplader (V100), OSB eller krydsfiner samt gipsplader skal være sikkert fastgjort til den bærende underkonstruktion. Fjern eventuelle overfladeuregelmæssigheder ved hjælp af passende udstyr. For information om flydende torgulve bedes du kontakte Sika Teknisk Service.

Andre overfladetyper

Kontakt Sika Teknisk Service.

Primer

SikaBond®-52 Parquet kan bruges uden primer på beton- / cementholdige / spånplader, beton og keramiske fliser.

På afsandet mastisk asfalt, beton- / cementholdige undergulve eller afretningslag med fugt over 65% RF, gamle limrester eller tynde underlag skal Sika® Primer MB anvendes. Se det enkelte produktdatablad for Sika® Primer MB eller kontakt Sika Teknisk Service for yderligere information.

Før trægulve kan monteres i ikke-isolerede områder, såsom kældre eller andre områder uden en dampspærre membran, skal Sikafloor®EpoCem påføres og der skal forsegles med Sika®Primer MB for at kontrollere fugtigheden. Kontakt Sika Teknisk Service for yderligere information.

BLANDING

Klar til brug

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Der henvises til yderligere dokumentation, hvor det er relevant, såsom relevant metodebeskrivelse, påfø-ringsvejledning samt monterings- eller arbejdsinstruktioner.

Eksisterende undergulve

Undergulvet skal være klar til monteringen af trægulvet for at forhindre påklæbningsfejl. Det er trægulvmontørens ansvar at bekræfte, at undergulvet er acceptabelt til montering af den specifikke type trægulv. Monteringsområdets omgivende forhold skal også tages i betragtning med hensyn til effekten på undergulvet og trægulvet. Der skal foretages aflæsning af undergulvets og træets fugtighedsindhold samt monteringsområdets luftfugtighedsforhold inden monteringen af trægulvet.

Nye afretningslag

Afretningslaget skal være klar til pålægning ved monteringen af trægulvet for at forhindre påklæbningsfejl. Det er trægulvmontørens ansvar at bekræfte, at afretningslaget er acceptabelt til pålægning af den specifikke type trægulv. Monteringsområdets omgivende forhold skal også tages i betragtning med hensyn til effekten fra det nye afretningslag og trægulvet. Der skal foretages aflæsning af det nye afretningslags og træets fugtighedsindhold samt monteringsområdets luftfugtighedsforhold inden monteringen af trægulvet. Accept skal også indhentes efter samråd med kunden og om nødvendigt også med hjælp fra montøren af afretningslaget.

Tilpasning af trægulve

Trægulvet skal tilpasses til det område, hvor det skal monteres i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

Påfø-ringspistol i strenge

Efter at produktet er indsat i pistolen, ekstruderes en trekantet limstreng ca. 10 mm høj og 8 mm bred (afhængigt af trægulvstypen) på det forberedte undergulv. Afstanden mellem strenge må ikke overstige 150 mm

Påfø-ring med tandspartel - Fuldfliadelimning

På det forberedte underlag spredes navn ensartet med en V-spartel eller sprederkam direkte fra produktbeholderen.

Lægning af trægulve

Se trægulvproducentens anbefalinger for placeringer og dimensioner for ekspansionsfuger.

Tryk trægulvstykkerne fast i limen, så trægulvets underside er helt dækket med lim. Stykkerne kan derefter tilpasses til den rette position ved hjælp af en gummihammer og en slagblok.

Tryk ikke limen op imellem gulvtræsstykkerne.

Produktdatablad

SikaBond®-52 Parquet
Januar 2023, Version 03.01
020512010000000003

Rengøring

Frisk, uhærdet lim på trægulvets overflade skal fjernes øjeblikkeligt med en ren klud og om nødvendigt også rengøres med Sika® Remover-208. Test altid trægulvets overflade for kompatibilitet med Sika® Remover-208 før brug.

Der henvises også til trægulvproducentens rengøringsanbefalinger.

Slibning og færdigbearbejdning

Gulvet må først betrædes efter 8 timer, og det må ikke slibes eller poleres mekanisk tidligere end 12 timer efter monteringen. Der henvises til hærdningstiderne.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alt værktøj og påføringsudstyr straks efter brug med Sika® Remover-208 og/eller Sika® Cleaning Wipes-100.

Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

SikaBond®-52 Parquet
Januar 2023, Version 03.01
020512010000000003

SikaBond-52Parquet-da-DK-(01-2023)-3-1.pdf