

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Gulvpartel Extra

Hurtighærdende flydespartel med stærk overflade, til indendørs brug

PRODUKTBESKRIVELSE

Skalflex Gulvpartel Extra er en hurtighærdende, cementbaseret flydespartel, der kun skal tilsættes vand. Produktet er selvudflydende, volumenstabilt og pumpbart, og hærder op med en slidstærk overflade.

ANVENDELSE

Skalflex Gulvpartel Extra anvendes til afretning og spartling af støbte gulve. Velegnet på gulve med indlagt gulvvarme. Produktet er velegnet som undergulv inden belægning med fliser/ træ/tæppe/vinyl m.m., eller det kan stå som færdig gulvoverflade efter påføring af Skalflex® Gulvforsegler eller egnet gulvmaling. Velegnet til gulve med let til moderat slidage. Til indendørs brug

EGENSKABER

- Forstærket flydespartel til opretning af støbte gulve
- Cementbaseret
- Selvudflydende
- Hurtighærdende
- 2-50 mm lagtykkelse
- Slidstærk overflade
- Som færdig gulvoverflade eller som undergulv
- Til indendørs brug

PRODUKTINFORMATION

Emballage	20 kg sæk
Holdbarhed	12 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
Kornstørrelse	Max. 0,5 mm

TEKNISK INFORMATION

Trykstyrke	>30 MPa efter 28 døgn	DS/EN 13892-2
Bøjningsstyrke	>7 MPa efter 28 døgn	DS/EN 13892-2

ANVENDELSE

Blandingsforhold	3,7-3,9 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pulver
Forbrug	Ca. 1,6 kg pr. m ² pr. mm lagtykkelse
Lagtykkelse	Retningsgivende 2-50 mm
Arbejdstemperatur	Mellem +5°C og +25°C hele døgnet

Hærdetid**Tider ved +20°C:**

1-3 timer for gangtrafik
7 døgn for tung trafik
Fuldt hærdet efter 28 døgn.

Anvendelsestid

10-15 minutter v/+20°C

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Produktet må ikke anvendes udendørs, og skal i vådrum altid dækkes med en godkendt vandtætningsmembran
- Lave temperaturer vil forlænge, og høje temperaturer vil forkorte åbnings- og hærdetider

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION**UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING**

Underlaget skal være tørt, fast og rengjort for snavs og løse partikler. Gulvvarmen skal være slukket, og gulvet være afkølet i arbejdsperioden og min. 14 dage efter. Underlaget grundes med Skalflex® Gulvprimer opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand), der påføres med pensel/ malerrulle i et jævnt og dækkende lag. Primerlaget skal være tørt, og der må IKKE forekomme primersøer, når gulvpartlen udlægges. Der monteres egnet kantbånd til optagelse af bevægelser, langs vægge og mod andre lodrette afgrænsninger

BLANDING

¾ af vandmængden hældes i et blandekar, hvorefter gulvpartelblandingen tilsættes. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letflydende, mens der efterjusteres med den resterende vandmængde. Opblandet gulvpartel skal anvendes inden 10-15 min.

ANVENDELSE

Gulvpartlen hældes eller pumpes ud på gulvfladen og fordeles i én arbejdsgang. Der afrettes med afstandspartel, stålbræt, pigrulle eller lignende. Ved udlægning af flere lag gulvpartel skal der primes mellem lagene.

Belægningsklar

Belægningsklar til klinker og fliser (uden membran) efter 1-5 døgn afhængig af lagtykkelse og klimaforhold. Til tætte belægninger som linoleum, vinyl, membraner og til fugefri belægning; efter 1-2 døgn pr. mm lagtykkelse.

Ved belægning med trægulv følges altid producentens anvisninger.

Hvis lagtykkelsen overstiger 5 mm eller i tvivlstilfælde, skal restfugt i materialet kontrolleres ved egnet målemetode.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

Produktdatablad

Skalflex Gulvpartel Extra
November 2024, Version 01.01
020815030010000406

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad

Skalflex Gulvspartel Extra
November 2024, Version 01.01
020815030010000406